

基本信息

产品描述: 水分散型环氧树脂

生产编号: EV-6102A

产品性能

外观	乳白色液体
固含量 (%)	42±2
粘度 (Viscosity)	2000-5000mPas
PH 值 (PH Value)	8-10
溶剂组成	BCS、H ₂ O

参考配方

液型色漆方案

材料	用量	备注
ERLVO-6102A	50	
BYK-190	1.5	分散剂
CaCO ₃	15	
氧化铁红	25	
去离子水	8.5	可根据施工粘度进行调整

将以上材料混合均匀, 用砂磨机研磨分散 20 分钟, 检测细度小于 35um, 制板 (冷轧板, 膜厚≥30um, 25°C闪干 10 分钟, 130°C烘烤 30 分钟)

涂膜物性

项目	指标	备注
附着力	100/100	百格 1×1mm
冲击测试	好	50cm×300g
铅笔硬度	H	
耐盐雾测试	好	300 小时
耐水浸泡	好	40°C×7 天

产品应用

主要应用于金属涂料、汽车修补涂料、工程机械涂料、船舶涂料。

声明

典型值 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意, 不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明, 所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

通用 您对我们的产品、技术协助以及信息 (无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式) 的使用以及您的使用目的, 包括任何建议配方和推荐内容, 均不受我们控制。因此, 您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试, 以确定其是否满足您的使用需求。

联系我们

电话021-59588820 传真: 021-57280137 地址: 上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号