

### 基本信息

产品描述: 水性氯化PP丙烯酸乳液  
适用范围: 适用于PP基材, 可做底涂色漆, 面漆。

### 产品性能

外观	乳白色粘稠液体
固含量(%)	30±2%
粘度(mPa.s)	100~1000
PH( 25 °C)	7.5~10.5
TG	60
溶剂	水
建议添加量	35-80%

### 应用特性

1. 对特殊PP塑料基材附着力好, 做附着力底漆树脂用。
2. 光泽高、耐化学品、耐候性、耐水性良好。
3. 颜料润湿分散性好, 硬度高; 可研磨色浆。
4. 可罩光水性封闭清漆、溶剂型清漆、光固化UV清漆。

### 固化条件

低温60-80°烘烤 30 分钟成膜性佳。

### 运输与储存

运输: 非危险品, 不易燃, 无爆炸性。

储存: 存放于100%不透光的密闭容器内; 存于5—30°C室内阴凉干燥处; 在高温或曝光情况下, 保质期将会显著缩短; 未开罐情况下自生产日期起保质期六个月。

### 声明

**典型值** 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意, 不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明, 所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

**通用** 您对我们的产品、技术协助以及信息(无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式)的使用以及您的使用目的, 包括任何建议配方和推荐内容, 均不受我们控制。因此, 您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试, 以确定其是否满足您的使用需求。

### 联系我们

电话021-59588820 传真: 021-57280137 地址: 上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号