

Erlvo

EV-S706

基本信息

产品描述:	水性醇酸树脂
生产编号:	EV-S706
外观:	微黄液体

产品性能

格氏粘度:	100±30s
酸值:	27±2mg koh/g
羟值:	56±3mg koh/g
固含:	75%±2
色号 (铁钴):	9#-10#
初期耐水:	≥24h
中和助剂:	三乙胺、DMEA、AMP-95
干性:	清漆表干: 30min 实干压制法测: 9h-22h
柔韧性:	1级
硬度:	初期硬度 (24h内) 3b (7天后) HB-H
附着力:	0级--1级
稳定性:	树脂中和后 50°C热存: 22天-30天无分层 凝点 (-17°C)

应用特性

EV-S706属于中油度、自干性、高软化点的水性醇酸树脂。

EV-S706能作为高光、哑光及低光的各色水性涂料使用树脂，具有快干、高亮度、高硬度及良好防腐效果，也可以作醇酸氨基烤漆。

储存与运输

储存条件:	5 ~ 35°C阴凉环境中、通风，并严格避光。严防霜冻。
注意事项:	使用前搅拌均匀。

声明

典型值 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

通用 您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。