

## ZY-E 钇稳定氧化锆珠

### 化学成分

ZrO <sub>2</sub>	94.8±0.2%
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.2±0.2%

### 有效粒径

0.05mm	±0.02
0.08mm	±0.02
0.1mm	±0.02
0.2mm	±0.02
0.3mm	±0.02

### 物理指标

由特殊工艺的钇稳定氧化锆粉生产，具有较高的研磨效率和耐磨性能。

真比重	6.05g/cm <sup>3</sup>
堆积比重	3.7KG/L
韦氏硬度	1280HV1

### 应用领域

油墨、油漆、颜料、染料、矿物  
化妆品、磁性材料、电子陶瓷、技术陶瓷  
锂电材料、特种纳米材料

### 包装方式

25KG塑料容器

### 声明

**典型值** 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

**通用** 您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。